


Product naam :	MAX PRO 93 Ultra-Fix PU	
Productomschrijving :	MAX PRO 93 Ultra-Fix PU is een thixotropische, reukloze, zwarte tweecomponentenlijm op polyurethaanbasis, die bij een omgevingstemperatuur uithardt voor het structureel verlijmen van vele materialen zoals thermoplastische materialen, thermohardende kunststoffen, staal, aluminium, cement, steen, natuursteen, hout en glas.	
	Lijm :	Voor montage in metaalbouw en industrie. Houtbewerking : verlijmen van panelen, isolatiematerialen, plinten, gevelelementen, plaatmateriaal, hardboard, spaanplaat, plafondplaat, decoratieve en akoestische panelen. Verlijmen van natuursteen, beton, pleisterwerk, keramiek, tegels, glas, plexiglas, kunststof, PVC, aluminium, alle isolatiematerialen, ...
	Chemisch anker :	Verankeren van wapeningen, draadstangen, bouten, speciale verankeringssystemen in beton, natuursteen, vol of hol metselwerk, Ytong, gasbeton.
Eigenschappen :	<ul style="list-style-type: none">• snel en efficiënte verlijmingen in de meest uiteenlopende omstandigheden.• duurzaam, reukloos.• altijd ideale mengverhouding door perfecte en automatische vermenging. Speciale MAX PRO pistolen voor een professioneel en gemakkelijk gebruik. Kan na uitharding bewerkt worden: tappen, frezen, boren, schuren en schilderen.• krimpvrij, schok-, tril- en weerbestendig.• overschilderbaar.• binnen en buiten toepasbaar, water- en kleurvast.	

Verpakking :	Kokers :	50 ml
	Omdozen :	4 kokers per karton
	Kleur :	Zwart
Technische informatie :	MAX PRO 93 Ultra-Fix PU1	MAX PRO 93 Ultra-Fix PU3
Karakter Geur Viscositeit Mixertijd Werktijd Handvast Bewerkbaar Tijd einde reactie T° exotherme reactie Hardheid-Shore Rek bij breuk Treksterkte Aanbrengtemperatuur Bedrijfstemperatuur Houdbaarheid	Twee component PU Vrijwel reukloos 6000mPas 40 sec. 60 sec. 5 min. 10 min. 240 min. 80°C. 70D 20% 22N/mm ² +10/+30°C. -36/+100°C. min. 24 maanden op koele droge plaats (in ongeopende kokers tussen 15 en 25°C)	Twee component PU Vrijwel reukloos 6000mPas 40 sec. 60 sec. 15 min. 30 min. 480 min. 50°C. 70D 20% 22N/mm ² +10/+30°C. -36/+100°C. min. 24 maanden op koele droge plaats (in ongeopende kokers tussen 15 en 25°C)

Voorzorgsmaatregelen :

- De Max PRO 93 Ultra-Fix producten moeten ondanks hun lage schadelijkheid worden gebruikt volgens de normaal toegepaste voorzorgsmaatregelen van chemische stoffen.
- Vermijd het contact tussen niet gepolymeriseerde stoffen en voedingsmiddelen of keukengereedschap en neem alle benodigde voorzorgsmaatregelen om contact met de huid te voorkomen, omdat het schade kan berokkenen aan overgevoelige personen.
- Het is raadzaam rubber of latex handschoenen te dragen en om de ogen goed te beschermen.
- Het is aanbevolen om de huid na gebruik goed met warm water en zeep te wassen. Het gebruik van oplosmiddelen is afgeraden.
- Drogen met papieren handdoekjes.
- Het is raadzaam het werkgebied goed te ventileren.
- Deze voorzorgsmaatregelen zijn gedetailleerd opgenomen in de veiligheidsbladen van de afzonderlijke producten waaraan gerefereerd moet worden voor complete informatie.

Verwerking :

- MAX PRO 93 Ultra-Fix PU wordt geleverd in een 2-componentenpatroon (side by side).
 - De componenten worden gemengd met een MAX PRO 93 Ultra-Fix Mixertip.
 - De mixertips zijn voor eenmalig gebruik.
 - De patronen worden gebruikt met Max Ultra-Fix Pistool.
1. Het dopje van het patroon verwijderen.
 2. Mixertip met de "Bajonet sluiting" op het patroon bevestigen.
 3. Patroon in pistool plaatsen.
 4. 3 tot 5 cm product uitspuiten om een homogene menging te bekomen.
 5. Product aanbrenen.
- Het mengsel moet rechtstreeks uit de mixertip op het voorbehandelde en droge oppervlak worden aangebracht.
 - Voor een maximale weerstand is de optimale minimale dikte van de lijmlaag 0,2 mm.
 - De componenten moeten binnen de eerste minuut na de extrusie van de lijm worden geassembleerd en met een gelijkmatige contractdruk over het hele lijmgebied worden bevestigd.
 - Na gebruik de gebruikte mixertips op het patroon laten.

Veiligheidsblad :	Op aanvraag beschikbaar voor professionele gebruikers.
Garantie :	D-MAX BVBA garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
Aansprakelijkheid :	De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

* Bij zachte kunststoffen en/of delicate ondergronden steeds vooraf testen.

