

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Product naam : | MAX PRO 61 Con-Fix Pro | |
| Productomschrijving : | MAX PRO 61 Con-Fix Pro is een snelle montagelijm op basis van polyurethaan met groot vullend vermogen. | |
| Toepassingen: | <p>voor het verlijmen van :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de meeste houtsoorten, massieve en niet-massieve, vezelspaander- en multiplexplaten, MDF- en kunststofplaten in ramen, deuren, trappen, parket en verandabouw, voor interieur- en keukeninrichtingen. <p>voor montage van :</p> <ul style="list-style-type: none"> • gipskartonplaten en bouwplaten, oa. volkern-, betonplex-, Rockpanel®- en gevelbekledingsplaten • vele metalen en kunststoffen (uitgezonderd PVC, PE, PP, PA) • alle isolatiematerialen, incl. rotswol, glaswol, harde schuimplaten en piepschuim | |
| Eigenschappen : | <ul style="list-style-type: none"> • voor binnen- en buitengebruik • uitgeharde lijm is weersbestendig (EN 204 D4) • kan bewerkt worden : schuren, schilderen, vernissen en beitsen | |
| Technische informatie : | MAX PRO 61 Con-Fix Pro | |
| | Karakter Geur Consistentie Soortelijke gewicht bij 20°C Verwerkingstemperatuur Open tijd Temperatuursbestendigheid Handvast - manipuleerbaar Uitharding Perstijd Persdruk Krimp Treksterkte Houdbaarheid en opslag Kleur | polyurethaan reukloos pasteus ca. 1,53 g/cm ³ van +5°C tot + 40°C 5 tot 10 minuten (bij 23°C/50% RV) van -35°C tot +110°C +/- 20, tot 30 min. (bij 23°C/50% RV) +/- 4 uur (bij 23°C/50% RV) +/- 45 min (bij 23°C/50% RV) 4-6 kg/cm ² Nihil 100N/cm ² min 12 maanden na productiedatum in ongeopende en originele verpakking vorstvrij en droog bewaard tussen 5°C en 30°C beige |

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| Verpakking : | Kokers: | 310 ml |
| | Omdozen: | 20 kokers per doos |
| Verwerking : | <p>Metaal en kunststof dienen ontvet te worden met MAX PRO 51 Power-Clean Spray.</p> <p>De oppervlakken moeten stof- en vetvrij zijn.</p> <p>Niet-doorlaatbare materialen licht bevochtigen.</p> <p>De lijm eenzijdig aanbrengen.</p> <p>Bij grote oppervlakken de lijm in rillen aanbrengen en desnoods met een lijmkam uitstrijken.</p> <p>Werkstukken samenvoegen binnen de open tijd, samendrukken en tijdelijk (verticale delen) steunen.</p> <p>De werkstukken steeds klemmen.</p> <p>Verwerkingstemperatuur : tussen +5°C en +40°C.</p> <p>Ondergrondtemperatuur : tussen +5°C en +40°C.</p> | |
| Reiniging : | <ul style="list-style-type: none">• Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met MAX PRO 51 Power-Clean Spray of MAX PRO 53 Ultra-Cleaning Tissues.• Niet-uitgeharde lijmresten verwijderen met MAX PRO 51 Power-Clean Spray.• Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch worden verwijderd. | |
| Veiligheid en transport : | Veiligheidsfiche op aanvraag verkrijgbaar. | |
| Garantie : | <p>D-MAX bvba garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.</p> | |
| Aansprakelijkheid : | <p>De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.</p> | |

* Bij zachte kunststoffen en/of delicate of poreuze ondergronden steeds vooraf testen.